

BCU... selbstnivellierende Spachtelmassen

	Bodenspachtel	Nivelliermasse SPECIAL	Nivelliermasse PLUS
Schichtdicke	1 bis 10 mm	1 bis 15 mm	3 bis 40 mm
Streckbarkeit Körnung		15 bis 30 mm 0 - 3 mm	40 bis 60 mm 0 - 3 mm
Verarbeitungszeit	30 min	30 min	40 min
Begehbarkeit	ca. 3 Std	ca. 3 Std	ca. 4 Std
Verlegereif	24 / 48 Std	3 Std*	4 Std*
Verbrauch	1,5 kg/m ² /mm	1,5 kg/m ² /mm	1,8 kg/m ² /mm
Innenbereich	ja	ja	ja
Außenbereich	nein	nein	ja
Fußbodenheizung	ja	ja	ja
Anmachwasser	6 ltr./ 25 kg	6,5 ltr./ 25 kg	4,5 ltr./ 25 kg

* Nur bei Verlegung keramischer Beläge auf Zementestrichen oder Beton

Bei Nachspachtelarbeiten darf die maximale Schichtdicke nicht überschritten werden. Das Nachspachteln kann sofort nach der Begehbarkeit ohne Grundierung erfolgen, nach völliger Durchtrocknung muss eine Grundierung erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass die zweite Schicht dünner sein muss als die erste Spachtelschicht. Für Nivelliermasse SPECIAL gibt es einen Glasfaserzusatz.

Stand Juli 2014