

# Fliesenkleber Kennzeichnung

Nach DIN EN 12004

Zementkleber

C

Haftzugfestigkeit bei allen Lagerungsarten mind. 0,5 N/mm <sup>2</sup>	1
Haftzugfestigkeit bei allen Lagerungsarten mind. 1,0 N/mm <sup>2</sup>	2

Verringertes Abrutschen $\leq 0,5$ mm	T
Verlängerte offene Zeit $\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup> nach mind. 30 min.	E
Früh-Haftzugfestigkeit nach 6 Std. $\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	F

Verformung $\geq 2,5$ mm	S 1
Verformung $\geq 5,0$ mm	S 2

Beispiel: BCU HF 80-Flex. Special: C 2 / T / E / S 1

Stand: Juli 2013