

## BITUMEN-VORANSTRICH -SCHNELLTROCKNEND-

BITUMEN | GRUNDIERUNG | VORANSTRICH | SCHNELLTROCKNEND | DACH | SANIERUNG



### ALLGEMEINE KURZINFORMATIONEN

- SCHNELLTROCKNEND TROCKEN IN <1 STUNDE
- LÖSEMITTELHALTIGE BITUMENGRUNDIERUNG
- HERVORRAGENDE HAFTUNG AUF BITUMINÖSEN UND MINERALISCHEN UNTERGRÜNDE
- APPLIKATIONSVERFAHREN: STREICHEN, ROLLEN ODER SPRITZEN

### ART DES PRODUKTES

Dünnflüssiger, lösemittelhaltiger und geruchsarmer Voranstrich auf Bitumenbasis.

### ANWENDUNGSGEBIET

Der sandroplast-Bitumen-Voranstrich schnelltrocknend sorgt für eine **hervorragende Haftung** und **Tiefenverankerung** für darauf **aufbauende heiß- oder kaltflüssige Klebeanstriche, Deckanstriche** und **Beschichtungen** auf Bitumenbasis sowie für sämtliche Bitumenbahnen mit einer **deutlich verkürzten Trocknungszeit**. Idealer und **qualitativ hochwertiger** Voranstrich im Bereich der Bauwerks- und Dachabdichtung. Der schnelltrocknende Voranstrich ist **vielseitig einsetzbar** und eignet sich sowohl für **alle gängigen mineralischen Untergründe** als auch für Untergründe mit Resten von Bitumenanstrichen oder Bitumendachbahnen. Der **sandroplast-Bitumen-Voranstrich schnelltrocknend hat selbst keine dichtende Wirkung** ohne das Verwenden eines weiteren Produktes zur Abdichtung.

## EIGENSCHAFTEN

---

Der **schnelltrocknende Voranstrich**, erfüllt die Anforderungen der **DIN 18533-2**. Dieser schnelltrocknende Bitumen-Voranstrich zeichnet sich durch eine **besonders kurze Trocknungszeit** aus. Je nach Witterungs- und Untergrundverhältnissen beträgt die **Trocknungszeit weniger als 1 Stunde**. Erfahrungsgemäß reduziert sich die Trocknungszeit bei positiven Witterungs- und Untergrundverhältnissen deutlich. Dank seiner hervorragenden Haftung auf verschiedenen Untergründen sorgt er für eine **zuverlässige und dauerhafte Verbindung**.

Das Produkt kann mit **unterschiedlichen Applikationsverfahren** aufgetragen werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "**Verarbeitung**". Darüber hinaus erleichtert die geruchsarme Eigenschaft das Verarbeiten.

Mit seiner **niedrigen Viskosität** und **ausgezeichneten Eindringfähigkeit** kann dieser Voranstrich nahezu alle gängigen Bauuntergründe optimal verfestigen. Er dringt tief in poröse und saugfähige Materialien ein, bindet Staub und lose Partikel und **gleicht unterschiedliche Saugfähigkeiten aus**. Dies macht ihn zu einem optimalen Haftvermittler für darauf aufbauende Bitumenprodukte.

Neben diesen spezifischen Vorteilen besitzt der bitumenhaltige **Voranstrich** allgemeine Eigenschaften, die seine Effektivität und Vielseitigkeit unterstreichen. Er dient nicht nur als Haftvermittler zwischen dem Untergrund und der Bitumenabdichtung, sondern verbessert die Stabilität des Untergrunds und seine **wasserabweisenden Eigenschaften**. Darüber hinaus bietet dieser Bitumen-Voranstrich einen **zuverlässigen Schutz gegen Korrosion, auf metallischen Untergründen**. Er ist sowohl **frost- als auch UV-beständig** und ist nach dem Aushärten beständig gegenüber Witterungseinflüssen wie zum Beispiel Regen.

## UNTERGRUND

---

Alle Untergründe müssen fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen wie Trennmittel, Staub oder Schmutz sein.

Es gibt zwei einfache Methoden, um die Beschaffenheit des Untergrunds zu überprüfen:

**Die Wischprüfung:** Streichen Sie mit der Hand oder einem sauberen Tuch über den Untergrund. Dabei dürfen sich keine Bestandteile vom Untergrund lösen und Ihre Hand sollte sauber bleiben.

**Die Kratzprüfung:** Diese Methode dient zur Feststellung von Sinterschichten oder Hohlstellen an ansonsten festen Untergründen, die fachgerecht beseitigt werden müssen.

Der Untergrund muss frei von Graten oder scharfkantigen Unebenheiten wie Mörtel-, Betonüberständen oder Steinversätzen sein. Dies kann durch eine augenscheinliche Prüfung festgestellt werden. Überstehende Kanten und Vertiefungen sind zu entfernen. Zudem muss der Untergrund griffig und saugfähig sein. Bei lösemittelhaltigen Bitumenanstrichstoffen ist ein trockener Untergrund erforderlich.

Bevor die nachfolgenden Schichten aufgetragen werden, muss der Voranstrich vollständig durchgetrocknet bzw. abgelüftet sein.

## VERARBEITUNG

---

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und fettfrei sein. Lose und trennende Bestandteile sowie schadhafte Beton- und Putzstellen, Risse und Löcher sind vorher mit geeignetem Material auszubessern. Voraussetzung für die nachfolgende Beschichtung ist ein feingriffiger Untergrund.

Der Voranstrich wird durch **Streichen, Spritzen oder Rollen** aufgetragen. Das Produkt sollte vor der Verarbeitung aufgerührt werden. Bevor die nachfolgende Beschichtung aufgetragen werden kann, muss der Voranstrich ausreichend durchgetrocknet bzw. abgelüftet sein. **Frisch aufgetragener Anstrich kann bei starkem Regen geschädigt bzw. abgespült werden.**

Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen.

-NUR IM AUSSENBEREICH VERWENDEN-

## MATERIALVERBRAUCH

---

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes beträgt der **Verbrauch ca. 0,2 bis 0,3 l/m<sup>2</sup>**.

## GEBINDE GRÖSSEN

---

IBC 1000L | Fass 200L | Hobbock 30L | Hobbock 25L | Eimer 10L | Eimer 5L

-ZUSÄTZLICHE LIEFERGRÖSSEN AUF ANFRAGE-

## LAGERBEDINGUNGEN

---

Der Bitumen-Voranstrich schnelltrocknend ist im **original verschlossenen Gebinde bis zu 12 Monate lagerfähig**. Das Produkt sollte idealerweise **trocken** gelagert und vor direkter **Sonneneinstrahlung** sowie vor potenziellen **Zündquellen** geschützt werden. Darüber hinaus ist das Produkt **nicht frostempfindlich**.

## GEFAHRENHINWEISE

---

**Das Produkt von Kindern fernhalten!** Weitere Informationen zum sicheren Umgang entnehmen Sie bitte dem aktuellen **Sicherheitsdatenblatt**. Die Anforderungen der Berufsgenossenschaft chemische Industrie zum Umgang mit Lösemitteln sind zu beachten und einzuhalten.

## ENTSORGUNG

---

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling bzw. dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.  
Abfallschlüssel: 170302 Asphalt, Teer frei (bisher 54 407 und ausgehärtet 54 912).

-BEI SPEZIELLEN ANWENDUNGSFRAGEN ODER PRODUKTFRAGEN BERATEN WIR SIE GERNE-