

Productdatablad

BCU AFS-60 Abdichtbahn

<u>Productomschrijving</u>	De BCU AFS-60 Afdichtbaan is een barstoverbruggende afdichtingsbaan uit zeer scheurvaste polyethyleenfolie met vlieslaag, de als baanafdichting in combinatie met BCU-tegellijmen wordt gebruikt als afdichting in combinatie met keramische tegels overeenkomstig de ZDB-fiche en voldoet aan de W0-I tot W2-I eisen volgens DIN 18534.														
<u>Eigenschappen</u>	zeer scheurvast, waterdoorlatend tot 1,5 bar, barstoverbruggend, spanningsreducerend, waterdampremmend, geschikt voor vloerverwarming, voor muur en vloer, voor binnentoepassingen, hoge verbindingsterkte met BCU-flexlijmen														
<u>Systeemcomponenten</u>	BCU LF-Grund, BCU HF 80-Flex. Special, BCU LK 60 Leicht, BCU EF 20 ThermoFrost, BCU Bodenkleber AK 200, BCU FugenDichtband, BCU Wand- und Bodenmanschetten, BCU Innen- und Außenecken.														
<u>Toepassingsgebied</u>	De BCU AFS-50 afdichtbaan is een bandafdichting voor matig belaste vochtige ruimtes van de vochtbelastingsklassen A0, A en C overeenkomstig de ZDB-fiche, bijv. douches en badkamers. Goede hechting met BCU tegellijmen.														
<u>Technische gegevens</u>	<table><tr><td>kleur</td><td>blau</td></tr><tr><td>baanbreedte</td><td>1,00 m</td></tr><tr><td>baanlengte</td><td>30 m</td></tr><tr><td>baandikte</td><td>ca. 0,6 mm</td></tr><tr><td>oppervlakte gewicht</td><td>ca. 285 g/m²</td></tr><tr><td>temperatuurbestendigheid</td><td>- 30°C tot + 90°C</td></tr><tr><td>verwerkingstemperatuur</td><td>niet onder + 5°C</td></tr></table>	kleur	blau	baanbreedte	1,00 m	baanlengte	30 m	baandikte	ca. 0,6 mm	oppervlakte gewicht	ca. 285 g/m ²	temperatuurbestendigheid	- 30°C tot + 90°C	verwerkingstemperatuur	niet onder + 5°C
kleur	blau														
baanbreedte	1,00 m														
baanlengte	30 m														
baandikte	ca. 0,6 mm														
oppervlakte gewicht	ca. 285 g/m ²														
temperatuurbestendigheid	- 30°C tot + 90°C														
verwerkingstemperatuur	niet onder + 5°C														
<p>De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande..</p>															

De vereiste banen worden op maat gesneden voordat ze met een mes of schaar worden gelegd. Met een vertanding van 4 mm wordt de lijm aangebracht en de baan gelegd

We raden aan om vanaf het midden van de baan vloeiend te maken naar buiten. Er mogen zich geen luchtzakken onder het spoor bevinden.

De sporen moeten elkaar minstens 5 cm overlappen. Het overlappingsgebied wordt gelijmd met BCU Dichtschlämme 2 K.