

Productdatablad

BCU ADH 12

<u>Productomschrijving</u>	Fliesenkleber ADH 12 is een hydraulisch uithardende tegellijm op cementbasis met kunstharagehalt. Voor binnen en buiten.
<u>Toepassingsgebied</u>	Fliesenkleber ADH 12 is te gebruiken bij het verlijmen van zuigende en zwark zuigende scherf, op stuckwerk, beton en cement afweeklagen.
<u>Eigenschappen</u>	waterbestendig, vorstbestendig, verouderingsbestendig, lange open tijd, getest volgens DIN EN 12004 C1 TE
<u>Ondergrond</u>	Geschikte ondergronden zijn: stucwerk, cementestrich en beton (minstens 6 mnd oud). Deze moeten vast, dragend, schoon en vrij van ontkistingsolie of soort gelijke producten zijn.
<u>Processing</u>	De Fliesenkleber ADH 12 wordt met water klontvrij in een schoone mengkuip gemengd. Aanbevolen wordt het gebruik van een elektrische boormachine met mengspiraal van 600 t/tpm. Na een rijpdijd van 5 minuten wordt de mortel nogmaals kort doorgemengt en daarna direct verwerkbaar. Afhankelijk van tempateratuur en luchtvochtigheid is het aangemaakte materiaal 3-4 uur te verwerken. De keramische bekleding tijdens en na het voegen tegen direct zonlicht en regen beschermen.
<u>Technische gegevens</u>	verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 28°C pottijd 3 – 4 uur bij + 18°C open tijd ca. 25 minuten begannbaar na ca. 20 uur voegbaar na ca. 20 uur
<u>Mengverhouding</u>	25 kg BCU ADH 12 / ca. 7,7 ltr. water 5 kg BCU ADH 12 / ca. 1,5 ltr. water
<u>Materiaalverbruik</u>	6 mm lijmkam ca. 2,5 kg/m ² 8 mm lijmkam ca. 2,8 kg/m ² 10 mm lijmkam ca. 3,5 kg/m ²
<u>Opslag</u>	BCU ADH 12 koel en droog bewaren. Gedurende 12 maanden houdbaar (in gesloten verpakking). Aangebrouen verpakking direct weer sluiten en snel gebruiken.
<u>GISCODE</u>	ZP 1 – cementaire producten chromaatarm
<u>Opmerking</u>	BCU ADH 12 bevat cement, reageet alkalisch in verbinding met vocht, daarom ogen en huid beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij aanraking met de ogen bevondien een arts raadplengen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuivoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.