

Productdatablad

BCU FugenDichtband

Productbeschrijving	BCU FugenDichtband is een elastische, met weefsel versterkte en scheurvaste voegdichtingsband met flexibele dehnzone of rubberbasis. Voldeot aan de belastingscategorie W0-I tot W3-I naar DIN 18534.																														
Eigenschappen	flexibel, vervormbaar, waterdoorlatend, scheurvast, zonder weekmakers																														
Toepassingsgebied	BCU FugenDichtband wordt gebruikt voor de alternatieve afdichting in combinatie met tegels. Daarbij worden alle plaatsen bedekt die gevoelig zijn voor barsten, zoals hoeken, buisdoorvoeren, muur-/vloeraansluitvoegen. BCU FugenDichtband gaat een uitstekende verbinding aan met de BCU-afdichtingsmaterialen en waarborgt op die manier een optimale afdichting. Zowel geschikt voor binnen als buiten																														
Processing	De bekledingsvlakken moeten droog, effen, zuiver en vetvrij zijn. BCU FugenDichtband wordt op de gewenste plaatsen in de eerste, vers aangebrachte afdichting ingebed. Daarna wordt hij bij de volgende bekledingen bedekt met de afdichtingskit. Na grondige droging van de afdichting kan de keramische bekleding worden geplaatst																														
Technische gegevens	<table><tr><td>totale breedte</td><td>120 mm</td><td></td></tr><tr><td>bekledingsbreedte</td><td>70 mm</td><td></td></tr><tr><td>dikte van de bekleding</td><td>0,6 +/-0,1 mm</td><td></td></tr><tr><td>kleur</td><td>Grijs</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">scheurkracht</td><td>lengte</td><td>> 200 N/5cm DIN 53354</td></tr><tr><td>dwars</td><td>> 100 N/5 cm DIN 53354</td></tr><tr><td rowspan="2">rek bij scheuren</td><td>lengte</td><td>20 x 60 % DIN 53354</td></tr><tr><td>dwars</td><td>> 100 % DIN 53354</td></tr><tr><td>oppervlaktegewicht</td><td>lengte</td><td>> 450 – 600 g/m² EN 22286</td></tr><tr><td rowspan="2">doorscheurkracht</td><td>lengte</td><td>> 25 N DIN 53363</td></tr><tr><td>dwars</td><td>> 50 N DIN 53363</td></tr></table>	totale breedte	120 mm		bekledingsbreedte	70 mm		dikte van de bekleding	0,6 +/-0,1 mm		kleur	Grijs		scheurkracht	lengte	> 200 N/5cm DIN 53354	dwars	> 100 N/5 cm DIN 53354	rek bij scheuren	lengte	20 x 60 % DIN 53354	dwars	> 100 % DIN 53354	oppervlaktegewicht	lengte	> 450 – 600 g/m ² EN 22286	doorscheurkracht	lengte	> 25 N DIN 53363	dwars	> 50 N DIN 53363
totale breedte	120 mm																														
bekledingsbreedte	70 mm																														
dikte van de bekleding	0,6 +/-0,1 mm																														
kleur	Grijs																														
scheurkracht	lengte	> 200 N/5cm DIN 53354																													
	dwars	> 100 N/5 cm DIN 53354																													
rek bij scheuren	lengte	20 x 60 % DIN 53354																													
	dwars	> 100 % DIN 53354																													
oppervlaktegewicht	lengte	> 450 – 600 g/m ² EN 22286																													
doorscheurkracht	lengte	> 25 N DIN 53363																													
	dwars	> 50 N DIN 53363																													
Verpakking	10 m een 50 m rol / doos																														
Heffen van tegels en platen	Voor het heffen van tegels, platen en natuursteen op dichtingen uit BCU Flüssige Dichtfolie, BCU Dichtschlämme 1-K or BCU Abdichtbahn AFS 60 is de gebruik van BCU HF 80-Flex. Special, BCU LK 60 Leicht or BCU EF 20 ThermoFrost noodzakelijk.																														
De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.																															