

Productdatablad

BCU LASTO-Matte

Productbeschrijving	BCU LASTO-Matte is en alkali bestendig glasvezelweefsel voor het wapenen van dunbedmortels en vloeregaliseermiddelen vooral op houten ondergronden.										
Eigenschappen	bestand tegen alkali, schuifvast, zeer hoog trekvastheid, spanningsafbouwend bij hechtende constructies, scheuroverbruggend, goede hechting met BCU tegellijmen, geschikt op verwarmde constructies, voor binnen en buiten										
Toepassingsgebied	Wapening met geschikte BCU dunbedmortels op bestaande ondergronden en op metselwerk ondergronden om spanningen en beweging af te bouwen.										
Technische gegevens	<table><tr><td>oppervlaktegewicht</td><td>ca. 145 g/m²</td></tr><tr><td>ormaat</td><td>1m x 50 m rol</td></tr><tr><td>maasbreedte</td><td>ca. 5 x 4,5 mm</td></tr><tr><td>maaswijde</td><td>ca. 4,4 x 3,6 mm</td></tr><tr><td>toepassingsgebied</td><td>binnen en buiten</td></tr></table>	oppervlaktegewicht	ca. 145 g/m ²	ormaat	1m x 50 m rol	maasbreedte	ca. 5 x 4,5 mm	maaswijde	ca. 4,4 x 3,6 mm	toepassingsgebied	binnen en buiten
oppervlaktegewicht	ca. 145 g/m ²										
ormaat	1m x 50 m rol										
maasbreedte	ca. 5 x 4,5 mm										
maaswijde	ca. 4,4 x 3,6 mm										
toepassingsgebied	binnen en buiten										
Ondergrond	Beton (minstens 3 maanden oud), cement- en anhydrietondervloer, gietasfalt-ondervloer, gepolijst (GE 10, 15), houtspaanplaten, houten planken, terrazzobekledingen, tegelbekledingen. De ondergrond moet droog, stevig, draagkrachtig en vormstabiel zijn en vrij zijn van lossingslagen die de hechting kunnen hinderen. De vereisten van DIN 18560 zijn van toepassing. Oude bekledingen moeten grondig worden gereinigd, eventueel ook worden aangeslepen. Open voegen en uitbrekingen moeten met geschikte dichtingskit worden afgesloten.										
Processing	BCU LASTO-Matte wordt zonder luchtbellens en vouwen in de verse nmet een lijmkam (6 – 8 mm verstanding) aangebrachte dunbedmortel ingelegd en volvlakkig nat in nat met dunbedmortel afgespateld. Met minstens 5 cm overlapping verlijmen. Doorgaans wordt dezelfde tegellijm toegepast welke ook voor de navolgende verlijming van de bekleding wordt gebruikt.										
Opslag	BCU LASTO-Matte moeten koel en droog worden bewaard.										
<p>De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit produktdatablad vervallen alle voorgaande.</p>											