

Productdatablad

BCU PulverFix

<u>Productbeschrijving</u>	BCU PulverFix is een snel hardende speciale cement, die na watercontact in slechts enkele seconden hard wordt.	
<u>Eigenschappen</u>	waterdoorlatend, vorstbestendig, weersbestendig, snel hardend	
<u>Toepassingsgebied</u>	BCU PulverFix wordt gebruikt om lekken in metselwerk en beton snel en duurzaam af te dichten. Het stromende water wordt gestopt, daarna kan de afdichting over het volledige oppervlak worden aangebracht met een dichtingsspecie.	
<u>Ondergrond</u>	De ondergrond moet stevig en draagkrachtig zijn en vrij zijn van andere ossingsmiddelen.	
<u>Verwerking</u>	BCU PulverFix wordt rechtstreeks op de af te dichten plaats geperst. Bij relatief grote waterstroming wordt BCU PulverFix met water vermengd en tot klonters gevormd. Deze klonters worden dan onmiddellijk op het lek geperst. Zodra er geen water meer loopt, moet het lek worden bevochtigd en wordt ze met BCU PulverFix afgewreven door krachtig aan te duwen. Als alle lekken gesloten zijn, kan een afdichting over het volledige oppervlak met BCU Dichtungsschlämme N10 veredeld met BCU HaftGrund/Mörtelemulsion worden aangebracht. Tijdens de verwerking moeten werkhandschoenen (rubberen handschoenen) worden gedragen.	
<u>Technische gegevens</u>	verwerkingstemperatuur pottijd	Niet onder + 5°C ca. 8 seconden
<u>Opslag</u>	Koel en droog. In afgesloten recipiënt 6 maanden houdbaar.	
<u>Grootte van de recipiënten</u>	Emmers van 15, 5 en 1 kg.	
<u>GISCODE</u>	ZP 1 – cementaire producten, chromaatarm	
<u>Opmerking</u>	Mortel reageert sterk alkalisch met vocht, dus huid en ogen beschermen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen.	
<p>De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.</p>		