

Productdatablad

26670 Uplengen-Remels

www.bauchemie-uplengen.de

BCU Silicon neutral 230

<u>Productomschrijving</u>	BCU Silicon neutral 230 is en 1 K-silicone afdichtingkit op oximbasis neutraal vernettend														
<u>Eigenschappen</u>	zeer goede weers-, verouderings- en UV-bestendigheid. Voor langdurige toepassingen binnen en buiten, niet corrosief														
<u>Toepassingsgebied</u>	Voor duurzaam elastische afdichtingen in sanitaireroomgeving, kozijnenafdichting in machines- en voertuigenbouw. Zeer goed bestand tegen weers en milieuvloeden, UV-stralen, water, vocht, schimmels, reinigingsmiddelen, huishoudchemicaliën en verdunde zuren. Azijnzuur verhardende schimmelwerend ingestelde, duurzaam elastische afdichtingskit op basis van polysiloxanen.														
<u>Ondergrond</u>	BCU Silicon neutral 230 hecht zonder primer op glas, aluminium, ongeverfd hout, emaille, keramiek, en op vaste alkalische ondergronden zoals beton en metselwerk. De voegwand moet droog, stevig en schoon zijn. Speciale dilatatievoegen moeten gegrondeert worden.														
<u>Technische gegevens</u>	<table><tr><td>temperatuurbestendig:</td><td>- 40°C tot +180 °C</td></tr><tr><td>toelaatbare vervorming in de voeg</td><td>25 %</td></tr><tr><td>verwerkbaar tussen</td><td>+ 5 °C tot + 35 °C</td></tr><tr><td>huidvormingstijd</td><td>ca. 15 min</td></tr><tr><td>volumeverlies</td><td>max. 18 %</td></tr><tr><td>uitharding</td><td>ca. 2,0 mm in 24 uren</td></tr><tr><td>opslagstabiliteit</td><td>ca. 18 maanden</td></tr></table>	temperatuurbestendig:	- 40°C tot +180 °C	toelaatbare vervorming in de voeg	25 %	verwerkbaar tussen	+ 5 °C tot + 35 °C	huidvormingstijd	ca. 15 min	volumeverlies	max. 18 %	uitharding	ca. 2,0 mm in 24 uren	opslagstabiliteit	ca. 18 maanden
temperatuurbestendig:	- 40°C tot +180 °C														
toelaatbare vervorming in de voeg	25 %														
verwerkbaar tussen	+ 5 °C tot + 35 °C														
huidvormingstijd	ca. 15 min														
volumeverlies	max. 18 %														
uitharding	ca. 2,0 mm in 24 uren														
opslagstabiliteit	ca. 18 maanden														
<u>Materiaalverbruik</u>	afmetingen voeg = Voegdiepte = 2/3 voegbreedte (minimale breedte 5 mm)														
<u>Opmerking</u>	Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.														
<p>De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.</p>															