

## Productdatablad

### BCU Superfix

<b><u>Productomschrijving</u></b>	BCU Superfix is een snelafbindende, flexibele, hydraulisch uithardende tegellijm op cementbasis met een hoog kunstharsgehalte. Voor binnen en buiten. Na 3 uur begaanbaar en vervoegbaar.												
<b><u>Toepassingsgebied</u></b>	BCU Superfix is te gebruiken bij het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, kunststeenplaten, natuursteensoorten die niet verkleuren, glas- en porceleinmozaiek, bouw- en isolatieplaten.												
<b><u>Eigenschappen</u></b>	waterbestendig, vorstbestendig, flexibel, getest volgens EN 12004 C2 FT												
<b><u>Ondergrond</u></b>	De ondergrond moet vast, dragend, schoon en vrij van onkistingsolie of soortgelijke producten zijn. Geschikte ondergronden zijn: Beton (minstens 6 maanden oud), cementestrichen, calciumsulfaatgebonden estrichen, cementpleisterwerk en gipspleisterwerk, oude vaste keramische tegels en gietasfaltvloeren. Zuigende ondergronden moeten worden voorbehandeld met BCU LF-Grund. Bij het verlijmen op niet-zuigende, gladde, dichte ondergronden, gietasfaltvloeren en anhydritvloeren adviseren wij een voorbehandeling met BCU-Superhaffprimer.												
<b><u>Processing</u></b>	25 kg BCU Superfix wordt met ca. 6 Liter water klontvrij en een schoone mengkuip gemengd. Aanbevolen wordt het gebruik van een elektrische boormachine met mengspiraal van ca. 600/tpm. Bij het verlijmen oop hoog belasting vlag en in vochtige of natte ruimten adviseren wij de verlijming na de Battering-Floating-Methode. De keramische bekleding tijdens en na het voegen tegen direct zonlicht en regen beschermen.												
<b><u>Technische gegevens</u></b>	<table><tr><td>pottijd</td><td>ca. 45 min. bij + 18°C</td></tr><tr><td>open tijd</td><td>na ca. 15 min</td></tr><tr><td>begaanbaar</td><td>na ca. 3 uur</td></tr><tr><td>vervoegbaar</td><td>na ca. 3 uur</td></tr><tr><td>verwerkingstemperatuur</td><td>+ 5°C tot + 28°C</td></tr><tr><td>temperatuurbestendigheid</td><td>- 20°C tot + 80°C</td></tr></table>	pottijd	ca. 45 min. bij + 18°C	open tijd	na ca. 15 min	begaanbaar	na ca. 3 uur	vervoegbaar	na ca. 3 uur	verwerkingstemperatuur	+ 5°C tot + 28°C	temperatuurbestendigheid	- 20°C tot + 80°C
pottijd	ca. 45 min. bij + 18°C												
open tijd	na ca. 15 min												
begaanbaar	na ca. 3 uur												
vervoegbaar	na ca. 3 uur												
verwerkingstemperatuur	+ 5°C tot + 28°C												
temperatuurbestendigheid	- 20°C tot + 80°C												
<b><u>Opslag</u></b>	Koel en droog bewaren. Gedurende 6 maande houdbaar (in ongeopende verpakking).												
<b><u>GISCODE</u></b>	ZP 1 – cementaire producten, chromaatarm												
<b><u>Opmerking</u></b>	BCU Superfix bevat cement, reageert alkalisch in verbinding met vocht, daarom ogen en huid beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij aanraking met de ogen bevondien een arts raadplegen.												

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.