

Productdatablad

BCU TEP-Entkopplungsplatte

Productbeschrijving	BCU TEP-Entkopplungsplatten zijn zeer compacte polyestervezelplaten om kritische ondergronden effectief te ont koppelen bij de bevestiging van keramische en natuursteenbekleding. Ideaal voor renovatie en sanitaire toepassingen.	
Eigenschappen	stabiele vorm en homogeen, drukstabiël en waterbestendig, vormvast, niet rottend, spanningsverminderd, staggeluiddempend (bij 9 mm dikte)	
Toepassingsgebied	Geschikt voor klompvormig gebarsten, stevige ondervloeren, waar de bovenbekleding barsten kan vertonen. Ondergronden waarvan de bewegingsvoegen niet overeenkomen met het gewenste voegbeeld van de nieuwe bovenbekleding. Onder elektrische vloerverwarmingen om het rendement te verbeteren. Op muren die niet over de volledige hoogte worden betegeld en waarvan de inspringing snel en budgetvriendelijk moet worden gecompenseerd. Houten planken waarop een keramische bekleding moet worden geplaatst. Op bestaande bekledingen boven warmwater-vloerverwarming voor de ont koppelde plaatsing van een nieuwe bekleding. De FBH blijft behouden.	
Technische gegevens	4 mm	9mm
oppervlaktegewicht	ca. 3,8 kg/m ²	ca. 7,8 kg/m ²
formaat in cm	100 x 60	100 x 60
staggeluidreductie		ca. 10 dB
druksterkte	17 N/mm ²	11 N/mm ²
buigsterkte	5 N/mm ²	2 N/mm ²
warmtegeleidend vermogen	0,11 W/m ² K	0,11 W/m ² K
brandklasse	B 2	B 2
toepassingsgebied	binnen	binnen
warmtedoorgangs-coëfficiënt U	28,63 W/m ² K	11,46 W/m ² K
Ondergrond	Beton (minstens 3 maanden oud), Cement- en Anhydrietondervloer, Gietasfalt-ondervloer, gepolijst (GE 10, 15), Houtspaanplaten, Houtenplanken (9 mm TEP-plaat), Terrazzobekledingen, Tegelbekledingen De ondergrond moet droog, stevig, draagkrachtig en vormstabiël zijn en vrij zijn van lossingslagen die de hechting kunnen hinderen. De vereisten van DIN 18560 zijn van toepassing. Oude bekledingen moeten grondig worden gereinigd, eventueel ook worden aangeslepen. Open voegen een uitbrekingen moeten met geschikte dichtingskit worden afgesloten.	
Processing	BCU TEP-platen worden in halfverband voegloos en over het volledige oppervlak op de ondergrond gekleefd. Daarbij moet t.o.v. alle opstaande componenten zoals muren en zuilen een randafstand van minstens 5 mm worden aangehouden. Oneffenheden in de vloer moeten met een geschikte BCU-vloerplamuurkit worden geëgaliseerd voor de TEP-platen worden geplaatst. Als de 9 mm TEP-plaat wordt gebruikt, moeten de plaatnaden worden overlijmd met kleefband om de staggeluidsisolatie te verbeteren. BCU TEP-platen kunnen met diamantslijpschijven of met houtzaagbladen worden gezaagd. Als BCU TEP-platen worden gebruikt in natte en vochtige ruimtes, moet de plaat met een alternatieve afdichting overeenkomstig de ZDB-fiche worden beschermd. BCU TEP-platen kunnen veilig worden verlijmd met BCU flexlijm. Daartoe adviseren we een tandtroffel van 6 mm tot 8 mm.	

Productdatablad

26670 Uplengen-Remels

www.bauchemie-uplengen.de

BCU TEP-Entkopplungsplatte

Opslag

BCU TEP-platen moeten koel, droog en liggend worden bewaard.

Opmerking

Voor natuursteen moet een minimale plaatdikte van 10 mm worden voorzien. Het tegelformaat mag niet groter zijn dan 10 cm x 10 cm.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.