

Productdatablad

BCU Wannenrand-Dichtband SK

<u>Productomschrijving</u>	BCU Wannenrand-Dichtband SK is een badafdichtband wordt voor een waterdichte verbinding van douche- en bad als contactafdichting volgens DIN 18534 gebruikt.														
<u>Eigenschappen</u>	voldoet aan de W0-I tot W3-I eisen volgens DIN 18534, zeer scheurovast, scheuroverbruggend, watervast, verrot niet, spanningsafbouwend, ontkoppelend, flexibel, waterdicht als afdichting, waterdampremend, component van het BCU afdichtings producten														
<u>Toepassingen</u>	BCU Wannenrand-Dichtband SK kann met alle BCU contact-afdichtingen worden gecombineerd. Zowel voor douche- en bad van acryl alsook staalemaille geschikt. Bij het gebruik van BCU Wannenrand-Dichtband SK is eronder douche of bad geen verdere afdichting nodig.														
<u>Processing</u>	De oppervlaktes van douche en bad moeten met vetvrije reinigingsmiddelen worden schoon gemaakt. Daarna de beschermfolie van het BCU badsfdichtband SK afhalen en met het butylband zo opplakken, dat de rest van het afdichtband boven is. Dan met geschikt gereedschap gelijkmatig aandrukken. Nun kunnen het BCU Wannenrand-Dichtband SK in de BCU contactafdichting leggen en met de gladde spaan zonder luchtbelletjes aandrukken. Met de tweede laag van de contactafdichting wordt het BCU Wannenrand-Dichtband SK bewerkt.														
<u>Technische gegevens</u>	<table><tr><td>totale breedte</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>sterkte</td><td>0,60 mm</td></tr><tr><td>kleur</td><td>grijs</td></tr><tr><td>aanvoerbief</td><td>4 m Rolle im Karton</td></tr><tr><td>temperatuurbestendigheid</td><td>-20°C bis + 90°C</td></tr><tr><td>stretching quer</td><td>250 %</td></tr><tr><td>stretching langs</td><td>50 %</td></tr></table>	totale breedte	60 mm	sterkte	0,60 mm	kleur	grijs	aanvoerbief	4 m Rolle im Karton	temperatuurbestendigheid	-20°C bis + 90°C	stretching quer	250 %	stretching langs	50 %
totale breedte	60 mm														
sterkte	0,60 mm														
kleur	grijs														
aanvoerbief	4 m Rolle im Karton														
temperatuurbestendigheid	-20°C bis + 90°C														
stretching quer	250 %														
stretching langs	50 %														
<p>De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande..</p>															